



transocean coatings

TRANSPOXY MIO PRIMER

epoksyd

Dwukomponentowa, grubo-powłokowa farba epoksydowa pigmentowana blaszkowatym błyszczem żelaza (MIO) i neutralnymi wypełniaczami.

- Ze względu na wysokie właściwości barierowe, może być stosowana jako podkład lub międzywarstwa.
- Odporność na zanieczyszczoną wodę, wodę morską, alkalia, słabe roztwory kwasów, oleje mineralne oraz alifatyczne i aromatyczne rozpuszczalniki.
- Łatwa aplikacja jednorazowo w grubych warstwach (wysoka zawartość części stałych).
- Aplikacja i proces utwardzania możliwe przy wysokiej wilgotności względnej do 90%.
- Doskonała elastyczność i odporność mechaniczna utwardzonej powłoki.

Zastosowanie jako warstwa podkładowa i / lub międzywarstwa w systemach zabezpieczających dla konstrukcji stalowych, pracujących w środowisku przemysłowym i morskim, od C1 do C5 zgodnie z ISO 12944.

- Nawet po długim okresie ekspozycji na działanie warunków zewnętrznych może być przemaalowywana praktycznie każdym systemem powłokowym.
- Przy bezpośredniej ekspozycji na działanie promieniowania UV, może wystąpić na powierzchni powłoki zjawisko kredowania.

Informacje o produkcie w 20°C

| | |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Połysek | Półpołysek / Metaliczny połysek |
| Kolor | 8 standardowych kolorów zgodnie z kartą kolorów MIO |
| Gęstość | ok. 1.65 kg/L (wymieszane składniki) |
| Zawartość Części Stałych | ok. 57% objętościowo (wymieszane składniki) |
| VOC (LZO) | ok. 370 gr/L (Lotne Związki Organiczne) |
| Rekomendowana grubość powłoki | 75 – 125 µm d.f.t. (GPS) na warstwę 130 – 220 µm w.f.t. (GPM) na warstwę (nierozcieńczone) |
| Wydajność teoretyczna | Przy 75 µm d.f.t. (GPS): 7.6 m ² /L Przy 125 µm d.f.t. (GPS): 5.2 m ² /L |
| Wydajność praktyczna | Uzależniona jest od wielu czynników między innymi takich jak kształt obiektu, chropowatość powierzchni, metoda aplikacji, warunki aplikacji i doświadczenie. Typowe wydajności aplikacji: Pędzel/walek 85-90% wydajności teoretycznej Natrysk 50-70% wydajności teoretycznej |
| Punkt zapłonu wg. ISO 1523 | Baza 30°C Utwardzacz 30°C Rozcieńczalnik epoksydowy 6.03 23°C |
| Odporność temperaturowa | 120°C (w warunkach suchych) |
| Okres trwałości | Co najmniej 12 miesięcy pod warunkiem przechowywania w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu. |

Czasy schnięcia / utwardzania

przy temperaturze podłoża:

Dla d.f.t. (GPS) do 125 µm

Pyłosuchość

Suchość transportowa

Pełne utwardzenie

Przemaalowywanie:

Minimalny odstęp

Maksymalny odstęp*

| | 30°C | 20°C | 10°C |
|----------------------|-----------|-----------|------------|
| Pyłosuchość | 4 godziny | 6 godzin | 12 godzin |
| Suchość transportowa | 10 godzin | 12 godzin | 24 godziny |
| Pełne utwardzenie | 4 dni | 7 dni | 14 dni |
| Przemaalowywanie: | | | |
| Minimalny odstęp | 8 godzin | 12 godzin | 24 godziny |
| Maksymalny odstęp* | 7 dni | 14 dni | 1 miesiąc |

*Okres ten może zostać wydłużony, pod warunkiem odpowiedniego oczyszczenia i przeszlifowania powłoki przed nałożeniem kolejnej warstwy.

Grubość warstwy, intensywność wentylacji, temperatura i wilgotność względna podczas procesu aplikacji i utwardzania, mają duży wpływ na czas schnięcia i utwardzania powłoki.



Wskazówki dotyczące stosowania

| | | | |
|---------------------|---------------|-------------------|-------|
| Proporcje mieszania | Objętościowo: | Baza – utwardzacz | 80:20 |
| | Wagowo: | Baza – utwardzacz | 89:11 |

Instrukcja mieszania składników Oba składniki powinny być mieszane i używane w temperaturze powyżej 10 °C. W niższych temperaturach może być konieczne dodanie rozcieńczalnika w celu poprawienia właściwości aplikacyjnych, obniża to jednak odporność farby na ugięcia oraz może wydłużyć czas utwardzania. Składniki powinny być wymieszane jednorodnie z użyciem mieszadła mechanicznego. Zwróć uwagę na boki i dno puszk.

Czas wstępny (indukcji) Dla 20°C nie jest wymagany
Dla 10°C co najmniej 10 minut

Czas życia mieszaniny 20 litrowe opakowanie: ok 6 godzin przy 10°C
ok 4 godzin przy 20°C
ok 2 godzin przy 30°C

Optymalne warunki aplikacji Temperatura : 15-25°C Wilgotność : 40-75%

Techniczne i estetyczne właściwości powłoki mogą ulec zmianie kiedy produkt będzie aplikowany w innych warunkach.

Zalecenia do aplikacji

| | Natrysk hydrodynamiczny | Natrysk powietrzny | Pędzel/Walek |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------|---------------|
| Typ rozcieńczalnika | FGM631 / 6.03 | FGM631 / 6.03 | FGM631 / 6.03 |
| Zalecana ilość rozcieńczalnika (zależnie od aplikacji i wyposażenia) | 0 – 15 obj. % | 5 – 20 obj. % | 0 – 5 obj. % |
| Rozmiar dyszy | 0.38 – 0.48 mm 0.015 – 0.021 inch | 2.0 – 2.5 mm | |
| Ciśnienie | 150 – 200 bar | 3 – 5 bar | |
| Typowe GPS | 80 – 120 µm | 70 – 100 µm | 60 – 80 µm |
| Czyszczenie narzędzi | Rozcieńczalnik FGM631 / 6.03 lub Zmywacz MF | | |

Przygotowanie powierzchni

W celu uzyskania najwyższej możliwej jakości ochrony antykorozyjnej należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłową jakość przygotowania podłoża do aplikacji farby. Wymagana chropowatość oraz sucha i czysta powierzchnia są jednymi z ważniejszych parametrów. Jakość przygotowania podłoża musi być zgodna ze standardami normy ISO 8504:2000.

Wszelkie zanieczyszczenia jonowe, olej, smar, pył oraz inne zanieczyszczenia mogące osłabić właściwości powłoki oraz jej przyczepność do podłoża, muszą być bezwzględnie usunięte przed aplikacją odpowiednią metodą dobraną w zależności od rodzaju występujących zanieczyszczeń zgodnie z wytycznymi SSPC-SP1.

Stal

Konstrukcje nowe:
Czyszczenie strumieniowo-ściernie do stopnia czystości min. Sa2½, zgodnie ze standardami ISO 8501-1:2007 lub SSPC-SP10.
Chropowatość podłoża Ra 10-12 µm Rz 50-60 µm.
Powierzchnia powinna być sucha i wolna od wszelkich zanieczyszczeń.

Naprawy i renowacja:
Usunąć sole i inne rozpuszczalne w wodzie zanieczyszczenia poprzez splukanie czystą wodą pod wysokim ciśnieniem.

Ogniska korozji, rdzę nalotową, zgorzel itp. usunąć przez czyszczenie wodą pod wysokim ciśnieniem (waterblasting), strumieniowo-ściernie do stopnia Sa2½ / SSPC-SP10 lub mechanicznie do St. 2-3 / SSPC-SP2-3.

Nałożyć zaprojektowany odpowiedni system na czyste podłoże.
Czyszczenie metodami mechanicznymi lub ręcznymi daje niższą jakość przygotowania podłoża niż czyszczenie wodą pod wysokim ciśnieniem lub czyszczenie strumieniowo-ściernie co może wpłynąć na ostateczną jakość aplikowanego systemu zabezpieczającego.



transocean coatings

TRANSPOXY MIO PRIMER

epoksyd

Charakterystyka produktu

Nie należy przeprowadzać procesu aplikacji w przypadku gdy temperatura powierzchni jest mniejsza niż 3°C powyżej punktu rosy, a temperatura podłoża jest niższa niż 5°C.

Ze względu na obecność rozpuszczalników, stosując ten produkt w pomieszczeniach zamkniętych, powinna być zapewniona odpowiednia wentylacja.

W niskiej temperaturze i warunkach dużej wilgotności, mogą wystąpić powierzchniowe wykwity amin, które mogą spowodować zmniejszenie przyczepności kolejnych warstw. Przed nałożeniem kolejnych warstw, poprzednia warstwa musi być sprawdzona pod kątem wystąpienia tego zjawiska.

Przebarwienia, utrata połysku lub inne wady powierzchni, mogą wystąpić podczas suszenia i utwardzania poprzez kondensację lub w przypadku wczesnego narażenia powłoki na działanie wilgoci. W szczególności dotyczy to jasnych i pełnych kolorów.

Produkt oparty jest na technologii epoksydowej, przez co przy bezpośredniej ekspozycji na promienie UV ulega procesowi kredowania, w celu zapewnienia odporności na promieniowanie UV, zaleca się zabezpieczyć system warstwą nawierzchniową odporną na promieniowanie UV.

Maksymalną grubość jednej warstwy najłatwiej osiąga się poprzez natrysk hydrodynamiczny. Zastosowanie innych technik może wiązać się z koniecznością nałożenia kilku warstw w celu uzyskania wymaganej grubości suchej powłoki.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Patrz: Karta Charakterystyki Niebezpiecznego Preparatu Chemicznego (MSDS)

Zalecenia dotyczące wentylacji

Minimalne, wymagane wartości wentylacji:

| | MAC | 10 % LEL |
|------------------------------|------------------------|-----------------------|
| Transpoxy MIO Primer 1.64 | m ³ /L | m ³ /L |
| Rozcieńczalnik FGM631 / 6.03 | 3995 m ³ /L | 160 m ³ /L |

MAC = Maksymalna Dopuszczalna Koncentracja

LEL = Dolna Granica Wybuchowości

Dodatkowe informacje zawarto w Karcie Charakterystyki Niebezpiecznego Preparatu Chemicznego

Dostępność na świecie

Produkt ten należy do światowej marki Transocean Coatings, pomimo iż staramy się aby był dostępny w każdym rejonie świata, jego lokalna dostępność może wymagać wcześniejszego potwierdzenia. W celu spełnienia specyficznych warunków w danym regionie lub zgodności produktu z przepisami krajowymi, w niektórych przypadkach mogą być konieczne niewielkie modyfikacje produktu. W przypadku ich wprowadzenia, zostanie przedstawiona alternatywna karta techniczna.

Zobacz także dodatkowe karty informacyjne (do ściągnięcia z www.zandleven.com lub www.transocean.com.pl)

- A 1 Oznaczenie produktów
- A 2 Definicje
- A 4 Ogólne wytyczne dotyczące ochrony stali
- A 6 Przygotowanie podłoża stalowego
- Karty Charakterystyki Niebezpiecznego Preparatu Chemicznego
- Informacje na temat utwardzaczy i rozcieńczalników
- Ogólne warunki sprzedaży i dostaw

Dane te zostały sporządzone zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i były aktualne w dniu wydania dokumentu. W oparciu tylko i wyłącznie o zapisy kart technicznych i informacyjnych, producent materiału nie może przyjąć pełnej odpowiedzialności za zastosowanie produktu, dlatego że ostateczny wybór, sposób użycia oraz warunki w czasie aplikacji są niezależne od producenta i nie ma on na nie wpływu. Powyższa karta techniczna nie zostanie automatycznie zastąpiona w przypadku jej zmiany. Wersja językowa angielska jest wersją nadrzędną do wszelkich innych tłumaczeń językowych, inne wersje językowe mogą zawierać informacje techniczne uwzględniające specyficzne warunki ważne dla regionu zastosowania.

